



GANTS NITRILES 12"

 EPI Catégorie III
 BONAGL300-Txx


DESCRIPTION

Composition	100 % nitrile		
Couleur	Blanc		
Conception	Ambidextres Sans poudre Dépourvus de latex		Doigts & paumes texturés Bords à manchettes roulés,
Longueur	300 mm (12") ± 10 mm		
Epaisseur	Doigts	0.13 ± 0.3 mm	
	Paume	0.10 ± 0.2 mm	
	Manchette	0.06 ± 0.2 mm	
Tailles	XS		S
	M		L
	XL		
Fabrication	ISO 5		

QUALITÉ

374-1 : 2016 → PERMEATION CHIMIQUE SELON LA NORME EN 16523-1 : 2015

J – Soude : niveau 6 (> 480 min)

K – nHeptane : niveau 4 (entre 120 et 240 min)

T – Formaldéhyde : niveau 6 (> 480 min)

Gants de protection chimique Type B (JKT)

FABRICATION

- ✓ En conformité avec la norme EN455-1,-2 & -3 (DM)
- ✓ En conformité avec le Règlement Européen 2016/425 relatif aux EPI et la GMP certification
- ✓ Conformité réglementaire de la fabrication : ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015

AQL : Niveau de qualité acceptable pour l'absence de micro-perforations ≤ 1.5

Version 2.0_08/25

 CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 FRANCONVILLE – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23

Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 BRIGNAIS – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

 Une société du groupe
 **SYNEXIN**



GANTS NITRILES 12"

 EPI Catégorie III
 BONAGL300-Txx

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données	Valeurs Typiques mesurées	Méthodes de test
Particules libérées $\geq 0.5 \mu\text{m}$ (LPC)	$< 1200 / \text{cm}^2$	IEST-RP-CC005.4
Ions ✓ Fluoride ✓ Sulphate ✓ Chloride ✓ Nitrate ✓ Phosphate ✓ Bromide ✓ Sodium ✓ Magnesium ✓ Lithium ✓ Potassium	$< 0.020 \mu\text{g/sq.cm}$ $< 0.050 \mu\text{g/sq.cm}$ $< 0.200 \mu\text{g/sq.cm}$ $< 0.250 \mu\text{g/sq.cm}$ $< 0.050 \mu\text{g/sq.cm}$ $< 0.030 \mu\text{g/sq.cm}$ $< 0.050 \mu\text{g/sq.cm}$ $< 0.010 \mu\text{g/sq.cm}$ $< 0.020 \mu\text{g/sq.cm}$ $< 0.060 \mu\text{g/sq.cm}$	IEST-RP-CC005.4
Matières organiques	Absence de Silicone	IEST-RP-CC005.4
Résidu non-volatile	$< 10 \mu\text{g/sq.cm}$	
Paramètres ESD ✓ Voltage de la charge triboélectrique ✓ Résistivité de surface ✓ Temps de décharge	$\leq 20 \text{ V}$ $\leq 10^{10} \Omega / \text{sq.}$ $\leq 0.5 \text{ s}$	ASTM D-257
Force de tension	$\geq 15 \text{ Mpa}$	
Elongation	$\geq 600 \%$	

Version 2.0_08/25




GANTS NITRILES 12"

EPI Catégorie III
BONAGL300-Txx

PÉREMPTION & CONDITIONS DE STOCKAGE

Péremption : 5 ans à date de fabrication



- ✓ Stocker à des températures comprises entre 10°C et 25°C
- ✓ Stocker dans un endroit sec
- ✓ Protéger des sources de chaleur ou radioactives
- ✓ Vérifier l'intégrité de l'emballage sous vide avant utilisation

CONDITIONNEMENT

Références	Tailles disponibles	Conditionnement
BONAGL300-Txx	XS à XL	Carton de 10 sachets de 100 unités sous double emballage

Version 2.0_08/25

CLEANVIEW, la marque propre de  **STERIGENE**

Siège : 2 rue André Citroën – 95130 **FRANCONVILLE** – Tél. : +33 (1)1 34 44 23 23
Agence : 53 rue de l'Industrie – 69530 **BRIGNAIS** – Tél. : +33 (0)4 37 41 10 42

www.STERIGENE.com – www.STERIGENE-STORE.com

Une société du groupe
 **SYNEXIN**