

FICHE D'INFORMATION PRODUIT

Dycem® WorkZone

La solution SUPÉRIEURE pour les roues - Les tapis Dycem WorkZone® sont fabriqués à partir de composés polymères spéciaux pour résister à de lourdes charges pour une prévention jusqu'à 99,9 % de la contamination au niveau du sol.

Les tapis de sol Dycem WorkZone ont une surface polymère naturellement collante et réutilisable, adaptée aux flux de circulation à roues lourdes. Il a été scientifiquement prouvé que les tapis WorkZone **empêchent jusqu'à 99,9 % de la contamination au niveau du sol et jusqu'à 75 % de la contamination** aéroportée de pénétrer dans des environnements contrôlés. Cette solution à long terme constitue une amélioration significative des méthodes manuelles de décontamination moins efficaces et plus longues pour le trafic routier lourd.

AVANTAGES CLÉS



INSTALLÉ ET PERSONNALISÉ POUR LES BESOINS DE VOTRE INSTALLATION

Options de taille, de forme, de couleur et de visuel personnalisées disponibles pour obtenir un contrôle optimal de la contamination ainsi qu'une image de marque et une communication spécifiques à l'entreprise. Installé et scellé au sous-plancher par des techniciens qualifiés et testé annuellement pour son efficacité.



CONTRÔLE DE CONTAMINATION EFFICACE ET PRODUCTIF AU NIVEAU DU SOL

Grâce à la capacité de poids unique de WorkZone et à ses bordures à profil bas, les roues se déplacent en douceur sur le tapis, même dans un environnement comportant des charges lourdes et fréquentes, offrant ainsi un contrôle supérieur avec un temps d'arrêt minimal.



SOLUTION À LONG TERME ET ALTERNATIVE DURABLE

Les tapis WorkZone sont nettoyés quotidiennement ou par équipe et ont une durée de vie moyenne installée de plus de 3 ans. Aucun déchet jetable quotidien n'est requis et la consommation d'eau provenant du nettoyage spécialisé dans les zones contrôlées est réduite.

OÙ L'UTILISER :

- ✓ Entrées et sorties de marchandises et de matériels vers les zones contrôlées
- ✓ Sas intérieurs (MAL) et zones de transfert de produits
- ✓ Dans les couloirs ou entre différentes lignes de produits ou processus
- ✓ Superposé entre les niveaux ISO ou les zones d'hygiène

Dycem®
CONTAMINATION CONTROL




OPTIONS DE COULEUR



Charcoal

*Les couleurs unies aident à MONTRER la contamination



Granite


*Les couleurs mouchetées aident à MASQUER la contamination

OPTIONS DE BORDURES



Bordure de couleur

3 15/16" (100 mm) de large, bord décroissant



Red

Blue

Green

Yellow

Bordure noire


2 9/16" (65 mm) de large, bord décroissant



Black

Bordure en métal

3 15/16" (100 mm) de large, bord décroissant



Acier inoxydable

COMMUNICATION VISUELLE




Signalétiques graphiques de sol

*personnalisation disponible



Étiquettes de bordure

*personnalisation disponible



Tapis bicolore et lignes de démarcation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



TAILLE:

Hauteur - 1/8" (2,1mm)
Largeur standard - 4' ou 6,5' (1,2mt ou 2,0mt)
Longueur - Personnalisée, peut être cousue selon les besoins



POIDS:

Nominale - 0,48 lb/ft² (2,4 kg/m²)



ANTIMICROBIEN :

L'additif Biomaster incorpore des ions d'argent lors de sa fabrication, une protection 24h/24 et 7j/7 contre les micro-organismes courants.



EXIGENCES DE NETTOYAGE :

Lavé avec une serpillière humide ou pulvérisé avec un agent de nettoyage approuvé, agitation pour soulever les résidus et séché à la raclette : Attention - glissant lorsqu'il est mouillé.



Tutoriel de nettoyage



COLLECTE DE PARTICULES :

Mélange polymère exclusif avec une adhérence naturelle, une surface optiquement lisse crée une traction électromagnétique à courte portée (van der Waals).



RÉSISTANCE DE SURFACE:

10⁸ ohms (testé selon ASTM F150, DIN 51953, BS 2050)



COEFFICIENT DE FRICTION:

≥ 0,30 selon EN 13893 - Classe technique DS



RÉSISTANCE DE CHARGE :

1280 lb/in² (90 kg/cm²)



CONFORMITÉ:



GARANTIE DU PRODUIT:

1 an à compter de l'expédition, des restrictions s'appliquent, voir déclaration de garantie.



TOXICITÉ:

Non toxique, sans silicone, sans latex et sans mélamine, aucune réaction cutanée indésirable connue.



DÉGAZAGE :

Exigences respectées pour les normes ISO 16000-3, ISO 16000-6, ISO 16000-9 et ISO 16000-11



RÉSISTANCE AUX UV ET À LA CHALEUR :

Plage de travail 32°-122°F (0-50° C). Une exposition constante à la lumière dégradera la surface.



INFLAMMABILITÉ :

EfISI EN 14041:2004