



Wee Pro[®] MaxIntegral

Normes



Caractéristiques



- Coutures thermocollées étanches aux projections de particules très fines, liquides et aérosols
- Matière traitée antistatique sur les 2 faces facilitant la dissipation des charges électrostatiques
- Fermeture éclair avec rabat autocollant
- Élastiques aux poignets, chevilles et à la taille pour un meilleur ajustement
- Normée contre les particules radioactives
- Normée contre les risques biologiques > type virus

Matériau et Couture


MATÉRIAU FILM MICROPOREUX

Matériau respirant
et étanche aux
projections liquides



COUTURE THERMOCOLLÉE

Couture thermocollée
pour une étanchéité
optimale contre les
aérosols, poussières
et projections fines



Applications

- Laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques
- Démantèlements nucléaires
- Désamiantage
- Épidémies et virus
- Décontamination de sites pollués
- Industries chimiques

Données Techniques

Résistance à la pénétration de liquide

Propriétés chimiques du tissu EN ISO 6530

H₂SO₄ - Acide sulfurique 30%
NaOH - Hydroxyde de sodium 10%
O Xylène
Butan-1-ol

Pénétration

Classe 3
Classe 3
Classe 2
Classe 2

Répulsion

Classe 3
Classe 3
Classe 3
Classe 3

Contre les agents infectieux

Méthode de test EN ISO 14126

Détermination de la résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang – ISO 16604

Contact avec des solides contaminés immergés - ISO 22610

Exposition à des aérosols liquides – ISO 22611

Exposition à des particules solides – ISO 22612

Résultats

20 Kpa

> 75min

Log > 5

Log CFU < 1

Classe

6/6

6/6

3/3

3/3

Référence

L

WL-PMI-03

XL

WL-PMI-04

XXL

WL-PMI-05

WL-PMI-0X



FICHE TECHNIQUE WEEPRO MAX INTEGRAL

REF : WL-PMI-0X



DESRIPTIF : Combinaison avec cagoule, taille, poignets et chevilles élastiques.

Passer pousse élastique.

Surbottes intégrées à la combinaison avec élastique de serrage à la cheville

Rabat autocollant sur fermeture à glissière et au niveau du menton.

MATERIAUX ET COUTURE : Film microporeux 63 ^{GM2}

Couture thermocollée orange

PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU

Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Résultats	Classe
Résistance à l'abrasion	EN530	>300 cycles	Classe 2
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	>100000 cycles	Classe 6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	45.3N / 26.5N	Classe 2
Résistance à la traction	ISO 13934-1	MD 100N /CD 55N	Classe 1
Résistance à la perforation	EN863	14.4 N	Classe 2

RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530

Propriétés chimiques du tissu	Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%	Classe 3	Classe 3
Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3	Classe 3

RÉSISTANCE DU TISSU ET DES COUTURES RECOUVERTES À LA PERMÉATION DE LIQUIDE EN ISO 6529

Propriétés chimiques du tissu	Temps de passage (min)	Classe
Acide sulfurique 30%	>10 - 30 min	Classe 1/6

RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION D'AGENTS INFECTIEUX EN14126

Résistance à la pénétration par des pathogènes transmissibles par le sang ISO16604	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO22610	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des aérosols biologiquement contaminés EN ISO22611	Classe 3/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées ISO22612	Classe 3/3

PERFORMANCES DES TESTS COMBINAISON ENTIERE

Test de pulvérisation à densité élevée Type 4B Selon la méthode EN14605	Réussi
Test de résistance à la poussière Type 5B Selon la méthode EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Réussi
Test de pulvérisation à faible densité Type 6B Selon la méthode EN 13034 : 2005 +A1: 2009	Réussi
Protection contre les risques biologiques EN14126 : 2003	Réussi
Protection contre les particules radioactives EN1073-2 :2002	Classe 1
Protection électrostatique lors d'une mise à terre EN1149-5 :2008	Réussi
Solidité des coutures selon la méthode ISO 13935-2	Classe 3

TABLEAU DES TAILLES

Taille	Référence WeeSafe	Hauteur	Tour de poitrine
S	WL-PMI-01	162-170 cm	84-92 cm
M	WL-PMI-02	170-176 cm	92-100 cm
L	WL-PMI-03	176-182 cm	100-108 cm
XL	WL-PMI-04	182-188 cm	108-116 cm
XXL	WL-PMI-05	188-194 cm	116-124 cm

CONDITIONNEMENT

	Unités	Poids	Dimensions	Volume
Carton	50	13 KG	52 X 32 X 56 CM	0,0931 ^{M3}
Palette	700	182 KG	80 X 120 CM	1.304 ^{M3}

GENCOD

CARTON	S	3701012801117	M	3701012800417	L	37010128012	XL	37010128019	XXL	3701012801919
SACHET		3701012801100		3701012800400		37010128015		37010128012		3701012801902

CODE DOUANIER : 6210109800